



## MINIO DE PLOMO ELECTROLÍTICO D10

Interior - Exterior.

Código artículo: 140



### Descripción

Imprimación de gran poder antioxidante. Buena humectación de la superficie. Buena brochabilidad. Para la protección de superficies de hierro expuestas al exterior, puertas, verjas, postes, estructuras, maquinaria, etc.

### Datos técnicos

**Acabado:** Semi-mate

**Color:** Naranja característico

**Densidad:** 1,90 - 2,00 Kg/l

**Rendimiento:** 10 - 14 m<sup>2</sup>/l (50 - 65 μ secas)

**Secado a 23°C 60 % HR:** 5 - 7 horas

**Repintado a 23°C 60% HR:** 24 - 48 horas

**Métodos de Aplicación:** Brocha

**Limpieza de utensilios:** Aguarrás Mineral

**Espesor Recomendado:** 70 - 100 μ

**Condiciones de aplicación, HR<80%:** +10°C - +30 °C

**Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:** 44° C

**Volumen Sólidos:** 68 - 69 %

**COV:** 2004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV's 260 g/l

**Presentación:** 10 l y 4 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### Modo de empleo

**Recomendaciones generales:** Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y consistentes.

**Superficies no preparadas: Hierro o acero:** desoxidar mediante chorreado abrasivo al grado Sa 2½ de la norma ISO 8501-1 o limpieza manual ó mecánica al grado ST3 de la misma norma. Desengrasar y eliminar el polvo y los residuos de óxido. Aplicar 2 capas de imprimación y dejar secar a fondo antes de aplicar las capas de acabado según especificaciones.

**Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:** Cuando se trate de sistemas mal adheridos, y/o con presencia de herrumbre, eliminar mediante chorreado abrasivo al grado Sa 2½ de la norma ISO 8501-1 ó limpieza manual ó mecánica al grado ST 3 de la misma norma. Parchear a continuación con **Minio de Plomo Electrolítico D10**. Si la superficie mal adherida es extensa, proceder como en superficies no pintadas, si no, aplicar una capa general de

**Minio de Plomo Electrolítico D10** y a continuación aplicar el acabado según especificación.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 02/2013

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494  
[www.titanlux.es](http://www.titanlux.es)

